



100% akryl harpiks som brukes

# Confriad®

SØMLØS FELLES LIM

FASTE OVERFLATER OG  
KONSTRUERT STEINER



# ConfiAd® for faste overflater og konstruert steiner

50ml patron(SBS) (10 : 1)



50ml dispenser



75ml patron(SBS)(10 : 1)



75ml dispenser



250ml patron(sbs) (10 : 1)



250ml dispenser



490ml patron(sbs) (10 : 1)



490ml dispenser



63ml tube(standard) (17 : 1)



63ml tube(installasjon bruk)



20kg, 4kg bulk (10 : 1)



200kg, 20kg bulk (10 : 1)



## Tilbehør

### Dispenser

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(økonomisk)(250ml)



D-250M(manuell) (250ml)



D-250M(pneumatisk) (250ml)



D-490S(økonomisk) (490ml)



D-490M(manuell) (490ml)



D-490M(pneumatisk) (490ml)



### Mixer

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



### Tube Herder

H-01 (70g) Standard



H-02 (70g) installasjon bruk





# ConfiAd® Standard Farger (550 farger)

W-WHITE	X-WHITE	J-WHITE	P-WHITE	R-WHITE	Q-WHITE	U-WHITE	K-WHITE	D-WHITE	B-WHITE
G-WHITE	A-WHITE	M-WHITE	S-WHITE	N-WHITE	L-PEARL	M-PEARL	PEARL	A-PEARL	L-MAGIC
MAGIC	S-MAGIC	D-JADE	K-JADE	L-JADE	T-JADE	C-JADE	JADE	M-JADE	TRANSPARENT
A-TRANSP	S-TRANSP	D-TRANSP	U-TRANSP	P-TRANSP	Q-TRANSP	CLEAR	L-IVORY	T-IVORY	C-IVORY
H-IVORY	M-IVORY	N-IVORY	IVORY	K-IVORY	A-IVORY	S-IVORY	D-IVORY	U-IVORY	Q-IVORY
R-IVORY	B-IVORY	P-IVORY	X-IVORY	Y-IVORY	Z-IVORY	W-CREAM	V-IVORY	F-IVORY	I-IVORY
J-IVORY	E-IVORY	O-IVORY	G-IVORY	L-CREAM	T-CREAM	C-CREAM	H-CREAM	M-CREAM	N-CREAM
CREAM	K-CREAM	A-CREAM	S-CREAM	D-CREAM	U-CREAM	Q-CREAM	R-CREAM	B-CREAM	P-CREAM
X-CREAM	Y-CREAM	Z-CREAM	W-CREAM	V-CREAM	F-CREAM	I-CREAM	J-CREAM	E-CREAM	O-CREAM
G-CREAM	L-BEIGE	T-BEIGE	C-BEIGE	H-BEIGE	M-BEIGE	BEIGE	K-BEIGE	A-BEIGE	S-BEIGE
D-BEIGE	U-BEIGE	Q-BEIGE	R-BEIGE	B-BEIGE	P-BEIGE	X-BEIGE	Y-BEIGE	Z-BEIGE	W-BEIGE
V-BEIGE	F-BEIGE	I-BEIGE	J-BEIGE	E-BEIGE	O-BEIGE	G-BEIGE	H-SAND	M-SAND	N-SAND
SAND	K-SAND	A-SAND	S-SAND	L-GOLD	N-GOLD	GOLD	K-GOLD	LEMON	K-LEMON
L-YELLOW	T-YELLOW	C-YELLOW	H-YELLOW	M-YELLOW	N-YELLOW	YELLOW	K-YELLOW	A-YELLOW	S-YELLOW
D-YELLOW	U-YELLOW	Q-YELLOW	R-YELLOW	B-YELLOW	P-YELLOW	X-YELLOW	Y-YELLOW	Z-YELLOW	W-YELLOW
V-YELLOW	F-YELLOW	I-YELLOW	J-YELLOW	E-YELLOW	O-YELLOW	G-YELLOW	L-GREY	T-GREY	C-GREY
H-GREY	M-GREY	N-GREY	GREY	K-GREY	A-GREY	S-GREY	D-GREY	U-GREY	Q-GREY
R-GREY	B-GREY	P-GREY	X-GREY	Y-GREY	Z-GREY	W-GREY	V-GREY	F-GREY	I-GREY
J-GREY	E-GREY	O-GREY	G-GREY	L-ASH	T-ASH	C-ASH	H-ASH	M-ASH	ASH









※ Farger kan variere fra det som vises.

※ Vi kan levere alle farger tilgjengelig på kundehenvendelser i korte treff.

- Utmerket bonding ytelse
- Overlegen workability & produktivitet.
- Tilpassede farger tilgjengelig.
- Rutbare på 20 minutter
- Gjelder for akryl og umettede fast underlag ark og konstruert steiner.
- Rask(R) / Medium (M) / Langsom (S) kur ved romtemperatur.
- Forskjellige farger tilgjengelig (Totalt 550 farger)
- Private merking tilgjengelig.
- 100% akryl harpiks brukt.



## Characteristics

ELEMENT	TYPE	TUBE(74G)			PATRON (50ml/75ml/250ml/490ml)		
		Fabrikat koden : TS 100			Standard viskositet		Høy viskositet
		Rask	Medium	Langsom	Fabrikat koden : CS 100		Fabrikat koden : CH 100
				Rask	Medium	Langsom	
arbeidstid / 72°F(22°C) / Min		8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30	8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30
fixture tid / 72°F(22°C) / Min		16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55	16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55
driftstemperatur		Max 248°F (120°C)			Max 230°F (110°C)		
gap å fylle		0.12inch (3mm)			0.12inch (3mm)		
Sandability		Excellent			Excellent		
UV stabilitet		Excellent			Excellent		
varme stabilitet		Excellent			Excellent		
blandet egenvekt		1.16			1.20		
flammepunktet		50°F(10°C)			50°F(10°C)		
Lagringstiden / 72°F(22°C)		A(3 years) B(2 years)			2 years		2.5 years
Bøyningsfasthet (ASTM D790)		3,000 Psi (204kgf)			3,200 Psi (218kgf)		3,400 Psi (230kgf)
kompresjons skjærstyrke (ASTM D905)		3,000 Psi (204kgf)			3,000 Psi (204kgf)		3,200 Psi (218kgf)
Blandingsforhold etter volum		A : B = 60 : 3.4			A : B = 10 : 1		
Blandingsforhold etter vekt		A : B = 70 : 4.0			A : B = 10 : 0.9		
viskositet, CPS / 73°F(23°C)		A(18,000~22,000) B(30~100)			A(18,000~22,000) B(4,000~12,000)		A(40,000~60,000) B(6,000~14,000)

## Total kostnad ConfiAd® farger

### Solid Surfaces

AKILLIKA : 55	AVONITE : 39	BITTO : 18	BRILLIANT : 19
CORIAN : 57	DELLMOND : 10	DOVAE : 21	FORMICA / SURELL : 42
GETAART : 20	GETACORE : 27	GIBRALTAR : 12	GLDSTONE(BIEN) : 14
GRAND STONE : 12	GRAPOL : 25	HARMONY : 28	HANEX : 57
HI-MACS : 43	HUAXUN : 18	KANGER : 31	KERROCK : 46
KORIS : 39	KURARAY : 22	LAMINART : 11	LEADA : 26
LECHNER : 15	MAGICSTONE : 35	MEGANITE : 16	MERMAID : 37
MONERTE : 40	MONTELLI : 30	OPAL : 22	ORDAN : 16
OWELL STONE : 17	PLEXICOR : 23	POLYSTONE : 37	PYTRON : 16
REHAU : 21	SHOCK / SHEER : 35	SOLID TOP : 30	STARON : 68
SUNMOON : 17	TOPSTONE	TRISTONE : 17	

### Quartz Surfaces

AVANZA	BITTO	BEST FLOOR	BRETON STONE
BRILLIANT	CAESARSTONE	CAMBRIA	CHARMANT
CIMSTONE	COMPAC	DIRESCO	FUYUNSTONE
GULF STONE	HANSTONE	LEGACY	LG VIATERA
OKITE	ORDAN	PKS STONE	PLAZA STONE
QUARELLA	RONGGUAN	SELID STONE	SILESTONE
STARON QUARTZ	SUNMOON	TECHNISTONE	TOP STONE
TOTEM	ZODIAQ	SANTA MARGHERITA	

## Beskrivelser

- ConfiAd® rør type er 74g (63ml) og bland for hånd eller vibrator grundig.
- ConfiAd® ConfiAd cartridge type er 50ml, 75ml, 250ml, 490ml søknad med dispenser.
- ConfiAd® farger er valgt ut til å koordinere med alle store nasjonale merkevarer av faste overflater og importerte merkevarer på fast underlag (Både akryl og polyester) inkludert konstruert steiner.
- ConfiAd® tilbyr utmerket vedheft til alle typer faste flater, rask herding og usynlige sømmer.



## **ConfAd®** **JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.**

### HOVEDKONTOR OG FABRIKK

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,  
 the Republic of Korea (Post Code : 464-893)  
 TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442  
 E-mail : [confiad@confiad.com](mailto:confiad@confiad.com) Web site : [www.confiad.com](http://www.confiad.com)

### DISTRIBUSJONSNETTET

#### North America : POLYTEK, LLC

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92821, USA  
 TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-6923  
 E-mail : [justinlee@polytekllc.com](mailto:justinlee@polytekllc.com)

#### Netherlands : BenB Adhesives

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands  
 TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149  
 E-mail : [benb-lijmen@live.nl](mailto:benb-lijmen@live.nl)  
 Web site : [www.benb-adhesives.com](http://www.benb-adhesives.com)

#### Russia : Acrilica Holding

29, Svobody street, 125362, Moscow, Russia  
 TEL : +7-495-746-97-23 FAX : +7-495-661-8475  
 E-Mail : [imfort@akrilika.com](mailto:imfort@akrilika.com)  
 Web-site : [www.akrilika.com](http://www.akrilika.com)

#### Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka,  
 IZMIR - TURKEY  
 TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-381-39-51  
 E-mail : [info@siva.com.tr](mailto:info@siva.com.tr)  
 Web-site : [siva.com.tr](http://siva.com.tr)

#### Greece : ORASOL

49D. Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE  
 TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214  
 E-mail : [info@orasol.gr](mailto:info@orasol.gr) Web site : [www.orasol.gr](http://www.orasol.gr)

#### Ukraine : TERMOPAL LTD

307 Nikolaevakaya dor., 65103, Odessa, Ukraine  
 Tel : +38 048 237 3733 Fax : +38 048 728 7820  
 E-mail : [info@termopal.com.ua](mailto:info@termopal.com.ua)  
 web-site : [termopal.com.ua](http://termopal.com.ua)

#### UAE/BAHRAIN/QATAR/KUWAIT/OMAN : ISOFOAM ENGINEERING PRODUCTS

P.O Box : 35220, Dubai, U.A.E  
 TEL : +9714 2861082 Fax : +9714 2860821  
 E-mail : [isofoam@emirates.net.ae](mailto:isofoam@emirates.net.ae)  
 website : <http://www.isofoamkw.com>

#### Australia : CONAC Trading

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion  
 WESTERN AUSTRALIA 6020  
 TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767  
 FAX : +61-8-9447-2035  
 E-mail : [conactrading@gmail.com](mailto:conactrading@gmail.com)

► **Mer informasjon, besøk vår nettside ([www.confiad.com](http://www.confiad.com)) og kontakt over distributører.**