



100% Akryl používajú živice

# ConfiAd<sup>®</sup>

BEZŠVOVÉ SPOLOČNÉ LEPIDLO  
PRE PEVNÉ POVRCHY A  
UMELÝMI KAMEŇMI



# ConfiAd® pre pevné povrchy a umelými kameňmi

50ml cartridge(SBS) (10 : 1)



50ml automat



75ml cartridge(SBS)(10 : 1)



75ml automat



250ml cartridge(sbs) (10 : 1)



250ml automat



490ml cartridge(sbs) (10 : 1)



490ml automat



63ml trubice(standard) (17 : 1)



63ml trubice(Inštalácia použítie)



20kg, 4kg hromadné (10 : 1)



200kg, 20kg hromadné (10 : 1)



## Príslušenstvo

### Automat

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(ekonomický)(250ml)



D-250M(manuál)(250ml)



D-250M(pneumatické)(250ml)



D-490S(ekonomický)(490ml)



D-490M(manuál)(490ml)



D-490M(pneumatické)(490ml)



### Mixer

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



### Trubice tvrdidlo

H-01 (70g) Standard



H-02 (70g) Inštalácia použítie



# ConfiAd® Standardné farby (550 farieb)

W-WHITE	X-WHITE	J-WHITE	P-WHITE	R-WHITE	Q-WHITE	U-WHITE	K-WHITE	D-WHITE	B-WHITE
G-WHITE	A-WHITE	M-WHITE	S-WHITE	N-WHITE	L-PEARL	M-PEARL	PEARL	A-PEARL	L-MAGIC
MAGIC	S-MAGIC	D-JADE	K-JADE	L-JADE	T-JADE	C-JADE	JADE	M-JADE	TRANSPARENT
A-TRANSP	S-TRANSP	D-TRANSP	U-TRANSP	P-TRANSP	Q-TRANSP	CLEAR	L-IVORY	T-IVORY	C-IVORY
H-IVORY	M-IVORY	N-IVORY	IVORY	K-IVORY	A-IVORY	S-IVORY	D-IVORY	U-IVORY	Q-IVORY
R-IVORY	B-IVORY	P-IVORY	X-IVORY	Y-IVORY	Z-IVORY	W-CREAM	V-IVORY	F-IVORY	I-IVORY
J-IVORY	E-IVORY	O-IVORY	G-IVORY	L-CREAM	T-CREAM	C-CREAM	H-CREAM	M-CREAM	N-CREAM
CREAM	K-CREAM	A-CREAM	S-CREAM	D-CREAM	U-CREAM	Q-CREAM	R-CREAM	B-CREAM	P-CREAM
X-CREAM	Y-CREAM	Z-CREAM	W-CREAM	V-CREAM	F-CREAM	I-CREAM	J-CREAM	E-CREAM	O-CREAM
G-CREAM	L-BEIGE	T-BEIGE	C-BEIGE	H-BEIGE	M-BEIGE	BEIGE	K-BEIGE	A-BEIGE	S-BEIGE
D-BEIGE	U-BEIGE	Q-BEIGE	R-BEIGE	B-BEIGE	P-BEIGE	X-BEIGE	Y-BEIGE	Z-BEIGE	W-BEIGE
V-BEIGE	F-BEIGE	I-BEIGE	J-BEIGE	E-BEIGE	O-BEIGE	G-BEIGE	H-SAND	M-SAND	N-SAND
SAND	K-SAND	A-SAND	S-SAND	L-GOLD	N-GOLD	GOLD	K-GOLD	LEMON	K-LEMON
L-YELLOW	T-YELLOW	C-YELLOW	H-YELLOW	M-YELLOW	N-YELLOW	YELLOW	K-YELLOW	A-YELLOW	S-YELLOW
D-YELLOW	U-YELLOW	Q-YELLOW	R-YELLOW	B-YELLOW	P-YELLOW	X-YELLOW	Y-YELLOW	Z-YELLOW	W-YELLOW
V-YELLOW	F-YELLOW	I-YELLOW	J-YELLOW	E-YELLOW	O-YELLOW	G-YELLOW	L-GREY	T-GREY	C-GREY
H-GREY	M-GREY	N-GREY	GREY	K-GREY	A-GREY	S-GREY	D-GREY	U-GREY	Q-GREY
R-GREY	B-GREY	P-GREY	X-GREY	Y-GREY	Z-GREY	W-GREY	V-GREY	F-GREY	I-GREY
J-GREY	E-GREY	O-GREY	G-GREY	L-ASH	T-ASH	C-ASH	H-ASH	M-ASH	ASH





※ Farby sa môžu líšiť od tých, ktoré sú

※ Sme schopní dodať všetky dostupné farby na požiadavky zákazníka v krátkych termínoch.

- Lepenie vynikajúci výkon.
- Vynikajúca spracovateľnosť a produktivita.
- Žiadne vlastné farby sú k dispozícii
- Smerovať za 20 minút
- Použiteľné pre akrylovej a nenasýtených pevný povrch listov a umelými kameňmi.
- Rýchle(R) / Stredná (M) / Pomalé (S) vyliečenie pri izbovej teplote.
- Rôzne farby sú k dispozícii (celkom 550 farieb)
- Súkromné značenie k dispozícii.
- 100% akrylová živice používané.

## Charakteristiky

POLOŽKA	NAPISÁŤ	Trubice(74G)			Cartridge (50ml/75ml/250ml/490ml)		
		Kód výrobku : TS 100			Štandardné viskozita		Vysoká viskozita
		Rýchle	Stredná	Pomalé	Kód výrobku : CS 100		Kód výrobku : CH 100
pracovný čas / 72F(22°C) / Min		8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30	8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30
upínač čas / 72F(22°C) / Min		16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55	16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55
prevádzková teplota		Max 248°F (120°C)			Max 230°F (110°C)		
medzera vyplnenie		0.12inch (3mm)			0.12inch (3mm)		
Sandability		Výborný			Výborný		
UV stabilita		Výborný			Výborný		
tepelná stabilita		Výborný			Výborný		
zmiešaná hustota		1.16			1.20		
bod vzplanutia		50°F(10°C)			50°F(10°C)		
trvanlivosť / 72F(22°C)		A(3 roky) B(2 roky)			2 roky		2.5 roky
pevnosť v ohybe (ASTM D790)		3,000 Psi (204kgf)			3,200 Psi (218kgf)		3,400 Psi (230kgf)
šmykové pevnosti v tlaku (ASTM D905)		3,000 Psi (204kgf)			3,000 Psi (204kgf)		3,200 Psi (218kgf)
mix pomer objemu		A : B = 60 : 3.4			A : B = 10 : 1		
mix pomer hmotnosti		A : B = 70 : 4.0			A : B = 10 : 0.9		
viskozita, CPS / 73F(23°C)		A(18,000~22,000) B(30~100)			A(18,000~22,000) B(4,000~12,000)		A(40,000~60,000) B(6,000~14,000)

## Celkom použiteľný ConfiAd® farby

### Solid Surfaces

AKILLIKA : 55  
CORIAN : 57  
GETAART : 20  
GRAND STONE : 12  
HI-MACS : 43  
KORIS : 39  
LECHNER : 15  
MONERTE : 40  
OWELL STONE : 17  
REHAU : 21  
SUNMOON : 17

AVONITE : 39  
DELLMOND : 10  
GETACORE : 27  
GRAPOL : 25  
HUAXUN : 18  
KURARAY : 22  
MAGICSTONE : 35  
MONTELLI : 30  
PLEXICOR : 23  
SHOCK / SHEER : 35  
TOPSTONE

BITTO : 18  
DOVAE : 21  
GIBRALTAR : 12  
HARMONY : 28  
KANGER : 31  
LAMINART : 11  
MEGANITE : 16  
OPAL : 22  
POLYSTONE : 37  
SOLID TOP : 30  
TRISTONE : 17

BRILLIANT : 19  
FORMICA / SURELL : 42  
GLDSTONE(BIEN) : 14  
HANEX : 57  
KERROCK : 46  
LEADA : 26  
MERMAID : 37  
ORDAN : 16  
PYTRON : 16  
STARON : 68

### Quartz Surfaces

AVANZA  
BRILLIANT  
CIMSTONE  
GULF STONE  
OKITE  
QUARELLA  
STARON QUARTZ  
TOTEM

BITTO  
CAESARSTONE  
COMPAC  
HANSTONE  
ORDAN  
RONGGUAN  
SUNMOON  
ZODIAQ

BEST FLOOR  
CAMBRIA  
DIRESKO  
LEGACY  
PKS STONE  
SELID STONE  
TECHNISTONE  
SANTA MARGHERITA

BRETON STONE  
CHARMANT  
FUYUNSTONE  
LG VIATERA  
PLAZA STONE  
SILESTONE  
TOP STONE

## Popisy

- ConfiAd® dušami je 74 gramov (63 ml) a premiešajte ručne alebo vibrátor dôkladne.
- ConfiAd® typ kazety je 50 ml, 75 ml, 250 ml, 490 ml použitie s rozprašovačom.
- ConfiAd® farby boli vybrané za účelom koordinácie so všetkými významnými národnými značkami na povrchu pevných látok a dovážané značkami pevný povrch (Obaja akryl a polyester), vrátane inžinierstva, kamene.
- ConfiAd® ponúka výbornú priľnavosť na všetky druhy povrchov tuhých látok, rýchle vyzretí, a neviditeľné švy.



## **Confiad®** **JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.**

### CENTRÁLY & TOVÁREŇ

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,  
 the Republic of Korea (Post Code : 464-893)  
 TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442  
 E-mail : confiad@confiad.com Web site : www.confiad.com

### DISTRIBUČNEJ SIETE

#### North America : POLYTEK, LLC

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92821, USA  
 TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-8923  
 E-mail : justinlee@polytekllc.com

#### Netherlands : BenB Adhesives

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands  
 TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149  
 E-mail : benb-lijmen@live.nl  
 Web site : www.benb-adhesives.com

#### Russia : Acrilica Holding

29, Svobody street, 125362, Moscow, Russia  
 TEL : +7-495-746-97-23 FAX : +7-495-661-8475  
 E-Mail : imfort@akrilika.com  
 Web-site : www.akrilika.com

#### Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka,  
 IZMIR - TURKEY  
 TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-381-39-51  
 E-mail : info@siva.com.tr  
 Web-site : siva.com.tr

#### Greece : ORASOL

49D. Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE  
 TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214  
 E-mail : info@orasol.gr Web site : www.orasol.gr

#### Ukraine : TERMOPAL LTD

307 Nikolaevakaya dor., 65103, Odessa, Ukraine  
 Tel : +38 048 237 3733 Fax : +38 048 728 7820  
 E-mail : info@termopal.com.ua  
 web-site : termopal.com.ua

#### UAE/BAHRAIN/QATAR/KUWAIT/OMAN : ISOFOAM ENGINEERING PRODUCTS

P.O Box : 35220, Dubai, U.A.E  
 TEL : +9714 2861082 Fax : +9714 2860821  
 E-mail : isofoam@emirates.net.ae  
 website : http://www.isofoamkw.com

#### Australia : CONAC Trading

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion  
 WESTERN AUSTRALIA 6020  
 TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767  
 FAX : +61-8-9447-2035  
 E-mail : conactrading@gmail.com

► **Pre viac informácií, navštívte naše internetové stránky (www.confiad.com) a kontaktné nad distribútorov**